

slabs
Limitless sizes

APAVISA

Something big is about to
come...

Index

Slabs 120x260 cm - 6,5 mm // 102"x47" - 1/4"

| | |
|-----------------------|----|
| Elegance | 10 |
| Statuario | 20 |
| Pietra grey | 34 |
| St. Vincent | 40 |
| Equinox | 46 |
| Tattoo | 60 |
| Junoon | 76 |
| Technical information | 90 |

Architectural modularity


The *slabs* sizes are specially made to perfectly fit in every room you could imagine with minimum number of joints.

260 cm (102") is the optimal size for all ceiling heights.


Modularidad arquitectónica

Los formatos de *slabs* están especialmente diseñados para encajar en cualquier tipo de estancia que puedas imaginar con el mínimo número de juntas.

260 cm (102") es la dimensión óptima para cualquier altura de techo.



Sizes



120x260
119,3 x 260,0 cm
46,97" x 102,4"

60x260
59,55 x 260,0 cm
23,45" x 102,4"

30x260
29,75 x 260,0 cm
11,71" x 102,4"

120x120
119,3 x 119,3 cm
46,97" x 46,97"

T 6,5mm - 1/4"

Polished / Pulido



Natural



Textured / Estructurado






Elegance

White
polished



120x260
119,3 x 260,0 cm
46,97" x 102,4"


T 6,5mm - 1/4"

White Polished



Block A

Block B

Elegance



Bookmatch

polished
pulido

Elegance White Polished Bookmatch 120x260* G-4604

*Elegance White Polished Bookmatch 120x260 block A & block B not sold separately / Los bloques A y B 120x260 de Elegance White Polished Bookmatch no se venden por separado.

Block B

Block A

Block A

Block B

Block B

Block A




Block A

Block B

Block A





Statuario



White
natural

White
polished



120x260
119,3 x 260,0 cm
46,97" x 102,4"




60x260
59,55 x 260,0 cm
23,45" x 102,4"



120x120
119,3 x 119,3 cm
46,97" x 46,97"



White Polished



Block A

Block B

Statuario




Bookmatch

polished
pulido

Statuario White Polished Bookmatch 120x260* G-4604

*Statuario White Polished Bookmatch 120x260 block A & block B not sold separately / Los bloques A y B 120x260 de Statuario White Polished Bookmatch no se venden por separado.



Block A

Block B

Block A



Block B

Block A

Block A

Block B



White Polished Mix / White Natural Mix



3
different faces
caras diferentes

polished
pulido

natural

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| Statuario White Polished Mix 120x260 | G-4598 |
| Statuario White Natural Mix 120x260 | G-4583 |
| Statuario White Polished Mix 60x260 | G-4598 |
| Statuario White Natural Mix 60x260 | G-4583 |
| Statuario White Polished Mix 120x120 | G-4598 |
| Statuario White Natural Mix 120x120 | G-4583 |

Statuario







Pietra grey



120x260
119,3 x 260,0 cm
46,97" x 102,4"



60x260
59,55 x 260,0 cm
23,45" x 102,4"



120x120
119,3 x 119,3 cm
46,97" x 46,97"



Polished / Natural



3
different faces
caras diferentes

polished
pulido


natural

| | |
|------------------------------|--------|
| Pietra grey Polished 120x260 | G-4595 |
| Pietra grey Natural 120x260 | G-4580 |
| Pietra grey Polished 60x260 | G-4595 |
| Pietra grey Natural 60x260 | G-4580 |
| Pietra grey Polished 120x120 | G-4595 |
| Pietra grey Natural 120x120 | G-4580 |

Pietra grey








St. Vincent

Anthracite
Natural

Anthracite
Polished



120x260
119,3 x 260,0 cm
46,97" x 102,4"



60x260
59,55 x 260,0 cm
23,45" x 102,4"



120x120
119,3 x 119,3 cm
46,97" x 46,97"

Anthracite Polished / Anthracite Natural



3
different faces
caras diferentes

textured
structurado

polished
pulido

| | |
|---|--------|
| St. Vincent Anthracite Polished 120x260 | G-4592 |
| St. Vincent Anthracite Natural 120x260 | G-4577 |
| St. Vincent Anthracite Polished 60x260 | G-4592 |
| St. Vincent Anthracite Natural 60x260 | G-4577 |
| St. Vincent Anthracite Polished 120x120 | G-4592 |
| St. Vincent Anthracite Natural 120x120 | G-4577 |

St. Vincent






Equinox


Grey
Natural

White
Natural

Anthracite
Natural



120x260
119,3 x 260,0 cm
46,97" x 102,4"




60x260
59,55 x 260,0 cm
23,45" x 102,4"



120x120
119,3 x 119,3 cm
46,97" x 46,97"

White natural



5
different faces
caras diferentes

textured
estructurado


| | |
|-------------------------------|--------|
| Equinox White Natural 120x260 | G-4577 |
| Equinox White Natural 60x260 | G-4577 |
| Equinox White Natural 120x120 | G-4577 |

Equinox





Grey natural



5
different faces
caras diferentes

textured
estructurado

| | |
|------------------------------|--------|
| Equinox Grey Natural 120x260 | G-4577 |
| Equinox Grey Natural 60x260 | G-4577 |
| Equinox Grey Natural 120x120 | G-4577 |

Equinox





Anthracite natural



5
different faces
caras diferentes

textured
estructurado

- | | |
|------------------------------------|--------|
| Equinox Anthracite Natural 120x260 | G-4577 |
| Equinox Anthracite Natural 60x260 | G-4577 |
| Equinox Anthracite Natural 120x120 | G-4577 |

Equinox







Tattoo

Oxidum
decor

White
natural

Black
decor




120x260
119,3 x 260,0 cm
46,97" x 102,4"



60x260
59,55 x 260,0 cm
23,45" x 102,4"



120x120
119,3 x 119,3 cm
46,97" x 46,97"





3
different faces
caras diferentes

natural

- | | |
|-----------------------------|--------|
| Tattoo Oxidum Decor 120x260 | G-4583 |
| Tattoo Oxidum Decor 60x260 | G-4583 |
| Tattoo Oxidum Decor 120x120 | G-4583 |

Tattoo





Black decor



3
different faces
caras diferentes

natural

- | | |
|----------------------------|--------|
| Tattoo Black Decor 120x260 | G-4583 |
| Tattoo Black Decor 60x260 | G-4583 |
| Tattoo Black Decor 120x120 | G-4583 |

Tattoo





White natural



3
different faces
caras diferentes

textured
estructurado

- | | |
|------------------------------|--------|
| Tattoo White Natural 120x260 | G-4574 |
| Tattoo White Natural 60x260 | G-4574 |
| Tattoo White Natural 120x120 | G-4574 |

Tattoo









Junoon

Beige
Natural

Maple
Natural

Brown
Natural



120x260
119,3 x 260,0 cm
46,97" x 102,4"



30x260
29,75 x 260,0 cm
11,71" x 102,4"

Beige Natural



Junoon



12
different faces
caras diferentes

textured
estructurado

Junoon Beige Natural 120x260
Junoon Beige Natural 30x260

G-4579
G-4575



Maple Natural



Junoon



12
different faces
caras diferentes

textured
estructurado

Junoon Maple Natural 120x260 G-4579
Junoon Maple Natural 30x260 G-4575



Brown Natural



Junoon



12
different faces
caras diferentes

textured
estructurado

Junoon Brown Natural 120x260 G-4579
Junoon Brown Natural 30x260 G-4575



Technical information

Technical information

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Floor & wall installation | 92 |
| Pavimentado y alicatado | 94 |
| Cutting | 96 |
| Corte | 98 |
| Cleaning & maintenance | 100 |
| Limpieza y mantenimiento | 101 |
| Specs / Características | 102 |
| Product list / listado de productos | 104 |
| Packing | 106 |
| Handling / Manipulación | 118 |

Floor & wall installation

Surface preparation

If the fixing surface is smooth (self-levelling mortar bed), it needs to be pre-roughened before cleaning by sandpapering with extra-large grit to enhance bonding.
The fixing surface shall be flat and cleaned of any dust or impurities by using an acid solvent (e.g. hydrochloric acid) as well as a base solvent (e.g. ammonia).

Choosing the right adhesive

The tiles shall be installed in both interiors and exteriors using class C2 cementitious adhesives with highly flexible S2 type enhanced deformability according to standard EN12004.
In exteriors subject to extreme heat or places exposed to harsh climate conditions, it is advisable to use adhesives with class E extended open time according to standard EN12004.
For outdoor tile installations in very cold climates it is recommended to use type F fast-setting adhesives according to standard EN12004 to avoid freezing of the mixing water.

Adhesive application

The adhesive shall be applied by buttering and floating with a notched trowel between 5 and 8mm. Buttering and floating involves applying the bonding material both to the back of the ceramic tile and to the fixing surface to assure full contact between the two adhered surfaces and the bonding material.
The grooves made with the notched trowel must cross each other without ever displaying a preferential direction.


Positioning

The pieces need to be raised and placed with a positioning frame by suction pads to avoid any stress build-up in the piece during handling.
After positioning the piece, it is essential to tap its entire surface with a mallet or rubber trowel to keep any air pockets from forming in the adhesive.

Leveling (1)

- 1- Slab
- 2- Mortar bed
- 3- Leveling system


It is imperative for a correct positioning the use of leveling systems for ensuring good adjustment between slabs.
Use at least two wedges for every side for an optimum result.



(1)

Positioning system (2)

For an easy positioning is recommended the use of positioning systems as the one described (2).
This kind of system offers good grip and security since it has vacuum cups to ensure slab stability and metal structure to avoid bending.




(2)

Expansion joints (3)

During the positioning, joint spacers must be used to maintain a minimum joint of 2mm in interiors and of 5mm in exteriors.
Never use a butt joint installation, as this entails cancellation of any applicable product guarantee.
Maintaining the joint well assures appropriate adhesive strength during vibrations, taps, and temperature changes by allowing a certain leeway in dimensional and planimetric variations during appropriate use of the material.

Movement joints (3)

Flexible movement joints shall be installed at each end of the installation, leaving a sufficient margin for movement between the structural elements and the tiles. These joints shall be at least 10mm wide and are to be observed both at the ends and at each 8–14 square metres of tile, depending on traffic and climate.
In addition, structural joints shall always be respected to avoid any complementary shift between the material and the building's structural elements, as this drastically adversely affects material bonding to the substrate.



(3)

Grouting and cleaning

It is recommended to use class CG2 cementitious grouting material according to EN13888 with water resistant and antimould properties. The grouting material shall be applied after proper setting of the adhesive and previous cleaning any overflowing adhesive material.
Grouting shall be followed by thorough surface cleaning with a non-oil-based neutral pH detergent and subsequent absorption of the excess surplus water.

Pavimentado y alicatado

Preparación de la superficie de colocación

Si la superficie es lisa (lecho de cemento pulido) tiene que prepararse, previo a su limpieza, mediante lijado con papel de grano extragrande para mejorar su adherencia.

La superficie sobre la que se sitúe debe ser plana y limpiada de polvo e impurezas utilizando tanto un disolvente ácido (Ej. sulfamán) como básico (Ej. amoníaco).

Elección del adhesivo correcto

Para colocación tanto en interiores como en exteriores se deben utilizar adhesivos cementosos clase C2 con mejora en deformabilidad tipo S2 "altamente flexible" de acuerdo a la norma EN12004.

En casos exteriores de extremo calor o en lugares con condiciones climáticas duras, es recomendable utilizar adhesivos con tiempo abierto ampliado de clase E según la norma EN12004.

Para colocaciones exteriores en climas muy fríos se recomienda el uso de adhesivos de fraguado rápido tipo F según la norma EN12004 para evitar la congelación del agua de mezcla.

Aplicación del adhesivo

El adhesivo debe ser aplicado mediante doble encolado con una llana dentada de entre 5 y 8mm. El doble encolado consiste en la utilización de material adherente tanto en la parte posterior del material cerámico como en la superficie de posicionamiento con el fin de garantizar el contacto total entre los adheridos y el adherente.

Los surcos formados con la llana dentada deben entrecruzarse entre ellos sin mantener en ningún momento una direccionalidad preferente.

Posicionamiento


Las piezas deben ser levantadas y situadas con un carro de posicionamiento por ventosas para evitar la acumulación de tensiones en la pieza durante su manipulación.

Una vez posicionada la pieza es imperativo dar golpes con un mazo o llana de goma a lo largo de toda la superficie para evitar la formación de bolsas de aire en el adhesivo.

Nivelación (1)

- 1- Slab
- 2- Lecho de mortero
- 3- Sistema de nivelación

Es imperativo para un correcto posicionamiento el uso de sistemas de nivelación para asegurar el buen ajuste entre slabs. Es necesario utilizar al menos dos cuñas por cada lado para un resultado óptimo.




(1)

Sistema de colocación (2)

Para una colocación rápida y fácil se recomienda el uso de sistemas de colocación como el descrito en (2).

Este tipo de sistema ofrece el agarre y seguridad necesario gracias a la utilización de ventosas para garantizar la estabilidad y una estructura metálica que previene el doblado del slab.



(2)

Juntas de dilatación (3)


Durante el posicionamiento es imperativo el uso de controladores de junta para mantener una junta mínima de 2mm en interiores y 5mm en exteriores. No se recomienda en ningún caso la colocación sin junta, suponiendo esto la anulación de cualquier garantía que haya vigente sobre el producto.

El buen mantenimiento de la junta garantiza la correcta adherencia durante vibraciones, golpes y cambios de temperatura, al permitir cierto juego durante las variaciones dimensionales y planimétricas de un uso adecuado del material.

Juntas de movimiento (3)

Las juntas de movimiento flexible deben posicionarse en cada uno de los finales de colocación, dejando margen de movimiento suficiente entre los elementos estructurales y las baldosas. Estas juntas deben tener un mínimo de 10mm y respetarse tanto en los extremos como cada 8-14 metros cuadrados de baldosa según el tránsito y climatología.

Además, las juntas estructurales deben ser respetadas en todo momento para evitar un desplazamiento complementario entre el material y los elementos estructurales de la edificación, situación que desfavorece de manera drástica la adherencia del material en el sustrato.



(3)

Rejuntado y limpieza

Se recomienda el uso de material de rejunte cementoso clase CG2 según EN13888 con propiedades hidrófugas y antimoho. El material de rejunte debe ser aplicado después del correcto fraguado del adhesivo y previa limpieza de material adhesivo rebosante,

Una vez aplicado, se requiere una limpieza exhaustiva de la superficie con un detergente pH neutro de base no aceitosa y la posterior absorción del exceso de agua sobrante.

Cutting


Manual cutting

Manual cutting requires a cutting guide with a diamond disk carriage. This type of cut can only be straight and, depending on the thickness and length of the cut, cutting may be performed by through cutting with the disk or by scoring and breaking.


In the first case, the material is removed along the entire length of the piece in several passes of a maximum of 4mm effective depth (the disk is introduced in each pass along successive stretches to a maximum of 4mm) until the entire thickness has been removed, thus yielding two separate tile segments.

In this case the disk shall not travel faster than 1.1m/min or have a linear cutting speed above 40m/s.

In the second case, involving scoring and breaking, scoring is performed with tile pliers following the guide and separation takes place by bending the two segments until fracture occurs, using the tile pliers.



Manual cutting with disk



Manual cutting with pliers

Waterjet cutting

Waterjet cutting should start and end, whenever possible, from the outside of the piece to release stresses, observing a margin of 40mm to the end of the piece once cutting has started to avoid failure.

The angles made by water cutting shall have a minimum fillet radius of 3mm and the curving cuts shall not have a curvature radius below 20mm.

Cutting pressure shall not exceed 4100 bar and cutting speed shall be below 0.8m/min.

Inner cutting


Manual cutting of internal segments of a slab shall always be done with a disk. Each of the vertices shall be perforated beforehand with a drill providing a minimum fillet radius of 5mm; in no case, shall it be possible to perform a cut at an angle smaller than 180° without a fillet radius owing to the constraints on disk cutting, it also being inadvisable to do so at angles larger than 180°.

To assure slab integrity, each cut out internal segment must be separated from the following by at least 30mm, 50mm being advisable and, in no case, shall any cutting length exceed 40% of the dimension parallel to it.


For example, making an internal box of 20x100cm can only be done longitudinally on a slab of 320x160cm as 100cm does not exceed 40% of 320cm and 20cm does not exceed 40% of 160cm. However, if the internal box were made cross-sectionally, 100cm would correspond to 60% of the slab width (160cm), therefore entailing serious risk of failure.

Warning! Performing internal cuts in a slab drastically reduces the slab's resistance to failure by bending.

Any complete cut (from side to side of the piece) conserves the mechanical performance features of the material as there are no internal openings. When an internal opening is made, the internal cross-section decreases and the material may therefore not be able to dissipate the stresses that could arise during use.



Inner cutting schemes



Drilling

Drill holes shall be made with a special diamond-tipped drill bit for porcelain tile or with a glass drill bit. There shall be a minimum distance of 5cm between each hole and a minimum distance of 5cm to the piece edges.

Warning! Performing internal openings in a slab drastically reduces the slab's resistance to failure by bending.

Trepanation

Trepanning shall be carried out with a diamond crown for any hole larger than 2cm in diameter (drilling is advisable for smaller diameters). There shall be a minimum distance of 5cm between each opening and a minimum distance of 5mm to the piece edges.

Warning! Performing internal openings in a slab drastically reduces the slab's resistance to failure by bending..

Bevelling

Bevelling shall be performed by abrasion, it being recommended to use disks for standard polished marble or granite. This machining operation shall be done in different stages, starting with the coarsest grit and then reducing grit size down to the fine grit required to obtain the desired polishing finish.

A bevel bit may be of any size provided it has a fillet radius of 0.5mm at its top and bottom edges.

Good bevelling is essential in pieces subject to high stress at their edges, such as worktops, as it reduces stress build-up and minimises the angle of incidence if the material receives a blow.

Check your material

Slabs are made with comfortable safety margins for the performance of all the machining operations described above.

However, Slabs accepts no responsibility for any failure of the material because of bad machining or discovered after such machining, should this occur. Slabs only accepts responsibility for the material if it has any defect before any machining operation is performed on it.

We earnestly urge you, please, to check the material before machining; a material that fails may not only entail a problem during machining but, if any operation is performed on it, it may mask the source of the problem, making it difficult for us to address its occurrence.

Corte


Corte manual

Para realizar un corte manual se requiere de una guía de corte con carro de disco diamantado. Este tipo de corte solo puede ser recto y dependiendo del espesor y longitud del corte puede optarse por el corte total con disco o la preincisión más rotura.


En el primer caso se realiza el arranque de material a lo largo de toda la longitud de la pieza en diferentes pasadas de un máximo de 4mm de profundidad efectiva (se introduce el disco en cada pasada mediante tramos sucesivos de un máximo de 4mm) hasta que la totalidad del espesor se ha arrancado, quedando los dos tramos de pieza separados.

El disco en este caso no debe superar el 1,1m/min ni una velocidad lineal de corte superior a los 40m/s.

En el segundo caso se realiza un rayado con una tenaza de alicatar siguiendo la guía y la separación se realiza mediante la flexión de las dos partes del material hasta que alcanzan el punto de rotura utilizando la propia tenaza de alicatar.



Corte manual con disco



Corte manual con tenaza

Corte por chorro de agua

El corte por chorro de agua se debe iniciar y finalizar, siempre que sea posible, desde el exterior de la pieza para liberar tensiones y respetando un margen de 40mm hasta el extremo de la pieza una vez empezado el corte para evitar roturas.

Los ángulos realizados con corte de agua deben tener un radio de acuerdo de 3mm mínimo y los cortes curvos no deben tener un radio de curvatura inferior a los 20mm.

La presión de corte no puede superar los 4100 bares y la velocidad de corte tiene que ser inferior a los 0,8m/min.



Corte interno

Los cortes manuales de segmentos internos de una placa deben realizarse siempre con disco. Cada uno de los vértices debe estar previamente perforado con un taladro que permita un radio de acuerdo de un mínimo de 5mm, en ningún caso se podrá realizar un corte en ángulo inferior a 180° sin radio de acuerdo debido a las limitaciones del corte por disco, siendo también desaconsejable hacerlo en ángulos superiores de 180°.

Para garantizar la integridad de la placa, cada uno de los segmentos internos cortados debe estar separado del siguiente un mínimo de 30mm, 50mm aconsejable, y en ningún caso cualquiera de las longitudes de corte puede superar el 40% de la dimensión a la que le sea paralela.

Ej. Realizar una caja interna de 20x100cm solo se podría realizar de forma longitudinal a una placa de 320x160cm ya que 100cm no supera el 40% de 320cm ni 20cm supera el 40% de 160cm. No obstante si la caja interna se realiza transversalmente, 100cm suponen el 60% del ancho de la placa (160cm) por lo que habría un grave riesgo de rotura.

¡Precaución! Realizar cortes internos en una pieza reduce drásticamente la resistencia a rotura por flexión de una placa. Cualquier corte completo (de lado a lado de la pieza) permite conservar las capacidades mecánicas del material al no tener orificios internos. En el momento que se realiza un orificio interno, se disminuye la sección interna y por tanto el material es menos capaz de disipar las tensiones que se pueden generar durante el uso.



Esquemas de corte interno

Taladrado

Los orificios con taladro se deben efectuar con una broca de punta diamantada especial para porcelánico o con una broca de vidrio. Entre cada uno de los orificios debe haber una distancia mínima de 5cm y siempre se debe respetar una distancia mínima de 5cm hasta los bordes de la pieza.

¡Precaución! Realizar orificios internos en una pieza reduce drásticamente la resistencia a rotura por flexión de una placa.

Trepanado

Los trepanados se deben efectuar con una corona diamantada para cualquier agujero que supere los 2cm de diámetro (para diámetros inferiores es conveniente taladrar). Entre cada uno de los orificios debe haber una distancia mínima de 5cm y siempre se debe respetar una distancia mínima de 5cm hasta los bordes de la pieza.

¡Precaución! Realizar orificios internos en una pieza reduce drásticamente la resistencia a rotura por flexión de una placa.

Biselado

Los biselados que se quieran hacer deben realizarse por abrasión, recomendando el uso de discos para granito o mar-mol pulido standar. Este mecanizado se debe realizar en diferentes fases, empezando con el grano más grueso hasta que se reduzca al grano fino para conseguir el tipo de pulido deseado.

Un bisel puede ser de cualquier tamaño siempre que respete un radio de acuerdo de 0,5mm en sus aristas superior e inferior.

Un biselado bien hecho es fundamental en piezas que tengan que sufrir un esfuerzo elevado en sus aristas, como una encimera, ya que reduce las tensiones acumuladas y minimiza el ángulo de incidencia en caso de recibir un golpe el material.

Comprobación del material

Las baldosas Slabs están preparadas con holgados índices de seguridad para la realización de todos los mecanizados aquí descritos.

No obstante, y si se diese el caso, Slabs no se hace responsable de cualquier falla en el material a causa de un mal mecanizado ni descubierta después de este. Slabs solo se hace responsable del material si este tuviese algún defecto antes de realizar ninguna operación de mecanizado en él.

Le instamos encarecidamente a que lo revise cuidadosamente antes del mecanizado, un material que falla no solo puede suponerle un problema durante el mecanizado, sino que, si le realiza cualquier operación, puede enmascarar la fuente del problema dificultándonos el encontrar la solución a su incidencia.

Cleaning & maintenance

Eng

The first cleaning "after installation".

The most important cleaning operation is performed immediately after laying the tiles. This involves the complete removal of residues and dirt from the tile placement. An inadequate or late removal of this waste can create a cementitious layer on the tile capable of absorbing all forms of dirt. This may give the impression that the tile gets dirty when the actual problem resides in the surface film of dirt which was not removed immediately after laying.

Once the grouting of the tiles is finished, it is important, while the grout is still wet, to carefully remove any excess material immediately. This can be done using a sponge and plenty of clean water, repeating this as many times as necessary. Do not perform the cleaning with metal tools, scrapers or abrasive pads. For stubborn stains, clean with alcohol and lukewarm water and rub with a clean cloth. If they do not disappear, check with the relevant technical department. Once the above mentioned washing is done, another washing should be carried out using basic or alkaline degreasing agents, as acid washing can leave stickiness on the pavement which could help retain dirt. In areas where water is calcareous, it is convenient to dry the surface, in order to prevent the deposition of carbonates which will reduce the surfaces' gleam.

Regular maintenance

Many available cleaning products for general use can be used with our products. For daily cleaning, one can use detergents or degreasing products diluted in warm water, following each product's instructions.

It is important that the cleaner does not have oil, animal fat, or soap base. These components may leave an invisible residue whilst absorbing dirt (lime stratifications detergent or residues). It is also important that the tile receives a thorough rinsing with clean water after the cleaning process is complete.

The low water absorption and high standards met by all porcelain tiles ensure a product which is easy to maintain. Our products do not require the use of sealants or waxes. These superficial coatings can really affect the performance of the tile in a negative manner.

It is important to note that hydrofluoric acid (HF) and derivatives can irreparably damage the tile.

The general steps for regular cleaning of our ceramic products can be summarized as follows:

- Remove any solid or liquid waste from the tile, sweeping with a soft bristle broom or vacuuming.

- Clean up liquid spills as soon as possible with lukewarm water.

- Apply the recommended amount and dilution of the cleaner for the tile (follow the cleaner manufacturer's instructions). The wiper must remain in the tile a minimum period of 5 minutes.

- For unpolished tiles, scrub with a nylon sponge or soft bristle brush. A floor machine equipped with a nylon pad or bristle brush can be used for heavily soiled surfaces. For polished tiles, clean with a nonabrasive cloth.

- Remove the dirty cleaning solution and water with a vacuum cleaner or cloth. Rinse the porcelain tile with clean water and remove again with a vacuum cleaner, mop or towel. It is absolutely essential that all detergent residues are removed completely from the tile. Any remaining detergent that dries on the tiles surface can form a coating that can trap dirt and be very difficult to remove. The tile should be rinsed several times to remove all detergent residues.

During use, the cleaning of the tiles should be similar to window cleaning. Ammonia and even bleach type products can be employed, but both must be diluted in water.

In case of special stains and/or particularly resistant, it is advisable to use specific detergents according to the cleaners' manufacturer. Do not forget that removing any type of stain is easier when it is still fresh.

It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

Limpieza y mantenimiento

Esp

La primera limpieza "después de la colocación"

La operación de limpieza más importante se lleva a cabo inmediatamente "después de la colocación de la baldosa". Esto implica la eliminación completa de los residuos de lechada y de la suciedad de la colocación de las propias baldosas. Una eliminación inadecuada o tardía de estos residuos puede crear sobre la baldosa una película cementosa capaz de absorber toda forma de suciedad, dando la impresión que se ensucia la baldosa, cuando el problema está en la película superficial de suciedad.

Una vez efectuado el rejuntado de las baldosas, es importante cuando el material de rejuntado todavía está fresco, eliminar el material sobrante cuidadosa e inmediatamente, utilizando para ello una esponja y agua limpia abundante, repitiendo esta operación tantas veces como sea necesario.

No debe realizarse la limpieza del material con espátulas metálicas ni estropajos abrasivos. En el caso de manchas resistentes, limpiar con alcohol y agua caliente y frotar con un paño limpio. Si no desaparecen, consultar con el departamento técnico correspondiente. Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

Mantenimiento regular

Muchos productos de limpieza de uso general que están disponibles son aceptables para el uso en nuestros productos. Se puede emplear para la limpieza diaria detergentes o desengrasantes diluidos en agua caliente, según indicaciones del envase del limpiador. Es importante que el limpiador no tenga base de aceite, grasa animal, o jabón. Estos componentes pueden dejar un residuo invisible al atrapar la suciedad (estratificaciones de cal de detergente o residuos de suciedad). También es importante que la baldosa reciba un enjuague a fondo con agua limpia después que el proceso de limpieza se haya completado.

La densidad inherente y baja absorción de agua de todos los productos aseguran un producto que es fácil de mantener.

No requieren el uso de selladores o ceras. Estos recubrimientos superficiales pueden realmente afectar negativamente el rendimiento de la baldosa.

Es muy importante tener en cuenta que el ácido Fluorhídrico (HF) y derivados pueden dañar irremediablemente la baldosa.

Los pasos generales de limpieza regular para nuestros productos cerámicos se pueden resumir del siguiente modo:

- Retirar cualquier residuo sólido o líquido de la baldosa, barriendo con una escoba de cerdas suaves o pasar la aspiradora.

- Limpiar los derrames líquidos tan pronto como sea posible.

- Aplicar la cantidad y dilución del limpiador recomendadas para la baldosa (ver indicaciones del fabricante del limpiador). El limpiador deberá permanecer en la baldosa un periodo mínimo de tiempo de 5 minutos.

- Para baldosas sin pulir, frotar con una esponja de nylon o un cepillo de cerdas suaves. Para superficies muy sucias puede usarse una máquina de piso equipado con una almohadilla de nylon o con un cepillo de cerdas. Para baldosas pulidas, limpie con un trapo no abrasivo o un paño.

- Retirar la solución de limpieza sucia y el agua con una aspiradora o un trapo. Enjuague la pieza con agua limpia y retire de nuevo con una aspiradora, fregona, o una toalla. Es absolutamente esencial para todos los residuos de detergente que se eliminen por completo de la baldosa. Cualquier resto de detergente que se seque sobre la baldosa puede formar un recubrimiento que puede atrapar la suciedad y será muy difícil de eliminar. La baldosa debe enjuagarse varias veces para eliminar todos los residuos de detergente.
















Durante su uso, la limpieza de la baldosa debe hacerse de forma similar a la limpieza de cristales. Se puede emplear productos de tipo amoniacal e incluso lejía, ambos diluidos en agua.

En caso de manchas particulares y/o especialmente resistentes, es aconsejable usar detergentes específicos según especificaciones del fabricante del limpiador. No hay que olvidar que la eliminación de cualquier tipo de mancha resulta más fácil cuando ésta todavía está fresca.

Es importante hacer siempre una prueba previa antes de usar los productos detergentes.

Specs / Características

Polished / Pulido

| TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE LA NORMA | STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA | SLABS VALUE VALOR SLABS |
|--|--|---|----------------------------|
| MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL | | | |
|  NOMINAL THICKNESS / ESPESOR NOMINAL | | | 6,5mm - 1/4" |
|  LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA | UNE - EN ISO 10545 - 2 | +/- 0.6 % max | +/- 0.1 % |
|  THICKNESS / ESPESOR | UNE - EN ISO 10545 - 2 | +/- 5.0 % max | +/- 2.0 % |
|  ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD | UNE - EN ISO 10545 - 2 | +/- 0.6 % max | +/- 0.2 % |
|  SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE | UNE - EN ISO 10545 - 2 | +/- 0.5 % max | +/- 0.2 % |
| PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS | | | |
|  WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA | UNE - EN ISO 10545 - 3 | < 0.5 % | <0.1 % |
|  BENDING RESISTANCE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | UNE - EN ISO 10545 - 4 | > 35 N/mm² | >50 N/mm² |
|  BREAKING STRENGTH / FUERZA DE ROTURA | UNE - EN ISO 10545 - 4 | > 700 N | >2000 N |
|  RESISTANCE TO DEEP ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA | UNE - EN ISO 10545 - 6 | < 175 mm³ | <170mm³ |
|  TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO | UNE - EN ISO 10545 - 9 | NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS O ROTURAS VISIBLES | Resistant / Resistente |
|  RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA | UNE - EN ISO 10545 - 12 | NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS VISIBLES | ANTI-ICE / Antihielo |
|  ANTI-SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO | DIN 51130 | - | - |
| | DIN 51097 | - | - |
| | UNE - ENV 12633 | - | - |
| | ASTM C 1028-96 | - | - |
| | BS EN 13036-4 | - | - |
|  COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ | DIN 51094 | THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS NO DEBE PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR | NO ALTERATIONS |
| CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS | | | |
|  CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA | UNE - EN ISO 10545 - 13 | RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS | Min. ULB /UHB |
|  RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS | UNE - EN ISO 10545 - 14 | >3 RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS | 4 |

General information / Información general

Recommended information

All products receive a protective coating to prevent possible attacks during their placement in the implementation process at work. This protection should be completely removed resulting in clean material. Please consult our commercial network if you have any questions regarding recommended cleaning for our products.

Información recomendada

Todos los productos llevan una aplicación protectora para evitar posibles agresiones durante su colocación en el proceso de ejecución de la obra. Esta aplicación debe eliminarse completamente para conseguir una limpieza óptima del material. Consulte con nuestra red comercial cualquier duda acerca de las recomendaciones de limpieza de nuestro producto.

Information reommandée
















Tour nos produits viennent avec une pellicule protectrice pour éviter les éventuelles agressions lors de la pose du matériel sur chantier. Cette protection doit être complètement éliminée pour obtenir un nettoyage optimum des carreaux. Veuillez consulter auprès de notre réseau commercial prou toute demande sur les recommandation de nettoyage de nos produits.

Empfohlene information

Alle produktke sind mit einer schutzschicht versehenum mögliche angriffe währen der verlegung und verarbeitung zu vermeiden. Diese schutzschicht muss vollständig entfernt werden um eine optimale reinigung des materials zu ersielen. Bei fragen zur reinigungsempfehlung unserer produkte wenden sie bitte an unser händlernetz.


Specs / Características

Natural

| TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE LA NORMA | STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA | SLABS VALUE VALOR SLABS |
|---|--|---|----------------------------|
| MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL | | | |
|  NOMINAL THICKNESS / ESPESOR NOMINAL | | | 6,5mm - 1/4" |
|  LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA | UNE - EN ISO 10545 - 2 | +/- 0.6 % max | +/- 0.1 % |
|  THICKNESS / ESPESOR | UNE - EN ISO 10545 - 2 | +/- 5.0 % max | +/- 2.0 % |
|  ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD | UNE - EN ISO 10545 - 2 | +/- 0.6 % max | +/- 0.2 % |
|  SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE | UNE - EN ISO 10545 - 2 | +/- 0.5 % max | +/- 0.2 % |
| PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS | | | |
|  WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA | UNE - EN ISO 10545 - 3 | < 0.5 % | <0.1 % |
|  BENDING RESISTANCE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | UNE - EN ISO 10545 - 4 | > 35 N/mm² | >50 N/mm² |
|  BREAKING STRENGTH / FUERZA DE ROTURA | UNE - EN ISO 10545 - 4 | > 700 N | >2000 N |
|  RESISTANCE TO DEEP ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA | UNE - EN ISO 10545 - 6 | < 175 mm³ | <170mm³ |
|  TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO | UNE - EN ISO 10545 - 9 | NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS O ROTURAS VISIBLES | Resistant / Resistente |
|  RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA | UNE - EN ISO 10545 - 12 | NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS VISIBLES | ANTI-ICE / Antihielo |
|  ANTI-SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO | DIN 51130 | - | R9 |
| | DIN 51097 | - | - |
| | UNE - ENV 12633 | - | - |
| | ANSI A137.1 S-9-6-1 | - | >0,42 |
| | BS EN 13036-4 | - | - |
|  COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ | DIN 51094 | THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS NO DEBE PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR | NO ALTERATIONS |
| CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS | | | |
|  CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA | UNE - EN ISO 10545 - 13 | RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS | Min. ULB /UHB |
|  RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS | UNE - EN ISO 10545 - 14 | >3 RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS | 4 |

Tests for polished finish characteristics done in Statuario White Polished 120x260. Average test result value on March 2017. Consult specific product test result value before supplying. Pruebas para las características del acabado pulido realizadas sobre el producto Statuario White Polished 120x260. Valor de media a fecha de Marzo 2017. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

Tests for natural finish characteristics done in Tattoo Oxidum Decor 120x260. Average test result value on March 2017. Consult specific product test result value before supplying. Pruebas para las características del acabado natural realizadas sobre el producto Tattoo Oxidum Decor 120x260. Valor de media a fecha de Marzo 2017. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.











Statuario White Polished




Tattoo Oxidum Decor

Handling / Manipulación



Packing

8' x 43' truck
camión de 2,4 x 13 m




| Sizes Formatos | Packing | Nº | m² | SF | Total (Kg) |
|---------------------|--------------------------------|----|---------|----------|-------------|
| 120x260 48"x102" | Wooden crate caja de madera | 20 | 1054,61 | 11351.75 | 18518,00 Kg |
| 120x120* 48"x48" | Palet 130x130 | 27 | 1226,88 | 13206.03 | 21397.77 Kg |
| 30x260* 12"x102" | Palet 75x262 | 24 | 1188,10 | 12788.56 | 21256,87 Kg |

20' container
container 20 pies



| Sizes Formatos | Packing | Nº | m² | SF | Total (Kg) |
|---------------------|--------------------------------|----|---------|----------|-------------|
| 120x260 48"x102" | Wooden crate caja de madera | 16 | 843,69 | 9081.40 | 14814,40 Kg |
| 120x120* 48"x48" | Palet 130x130 | 16 | 728,70 | 7843.66 | 12680,16 Kg |
| 30x260* 12"x102" | Palet 75x262 | 22 | 1089,09 | 11722.85 | 19485,46 Kg |

40' container
container 40 pies



| Sizes Formatos | Packing | Nº | m² | SF | Total (Kg) |
|---------------------|--------------------------------|----|---------|----------|-------------|
| 120x260 48"x102" | Wooden crate caja de madera | 21 | 1107,34 | 11919.34 | 19443,90 Kg |
| 120x120* 48"x48" | Palet 130x130 | 25 | 1138,60 | 12255.78 | 19687,77 Kg |
| 30x260* 12"x102" | Palet 75x262 | 22 | 1089,09 | 11722.85 | 19485,46 Kg |



8 levels
8 niveles

Wooden crate / caja de madera
140 x 280 cm - 55" x 110"

| Sizes Formatos | Crate sizes - Medidas de caja Crate weight - Peso de caja | Pieces Piezas | m² | SF | Kg/m² | Total (Kg) |
|---------------------|--|------------------|-------|--------|-------|------------|
| 120x260 48"x102" | 140x280x27 cm - 55" x 110" x 10" 64 Kg | 17 | 52,73 | 567.58 | 17,56 | 925,90 Kg |
| 60x260 23"x102" | 140x280x27 cm - 55" x 110" x 10" 64 Kg | 34 | 52,64 | 566.61 | 17,56 | 924,46 Kg |



4 levels
4 niveles

Palet
130 x 130 cm - 51" x 51"

| Sizes Formatos | Crate sizes - Medidas de caja Crate weight - Peso de caja | Boxes Cajas | Pieces Piezas | m² | SF | Kg/m² | Total (Kg) |
|---------------------|--|----------------|------------------|--------|--------|-------|------------|
| 120x120* 48"x48" | 130x130x50 cm - 51" x 51" x 20" 25 Kg | 32 | 32 | 45,544 | 490.23 | 16,35 | 792,51 Kg |

120x120 packed with carton box.
120x120 embalado con caja de cartón.



4 levels
4 niveles








Palet
75 x 262 cm - 30" x 110"









| Sizes Formatos | Crate sizes - Medidas de caja Crate weight - Peso de caja | Boxes Cajas | Pieces Piezas | m² | SF | Kg/m² | Total (Kg) |
|---------------------|--|----------------|------------------|-------|--------|-------|------------|
| 30x260* 12"x102" | 75x262x50 cm - 30" x 103" x 20" 64 Kg | 32 | 64 | 49,50 | 532.81 | 16,35 | 885,70 Kg |

30x260 packed with carton box.
30x260 embalado con caja de cartón.

Product list

Listado de productos

| | Reference / Referência | 120x260 | 120x120 | 60x260 | 30x260 |
|--|----------------------------|---------|---------|--------|--------|
|  | Equinox White Natural | G-4577 | G-4577 | G-4577 | |
|  | Equinox Grey Natural | G-4577 | G-4577 | G-4577 | |
|  | Equinox Anthracite Natural | G-4577 | G-4577 | G-4577 | |
|  | Tattoo White Natural | G-4574 | G-4574 | G-4574 | |
|  | Tattoo Oxidum Decor | G-4583 | G-4583 | G-4583 | |
|  | Tattoo Black Decor | G-4583 | G-4583 | G-4583 | |
|  | Junoon Beige Natural | G-4579 | | | G-4575 |
|  | Junoon Maple Natural | G-4579 | | | G-4575 |
|  | Junoon Brown Natural | 4579 | | | G-4575 |

| | Reference / Referência | 120x260 | 120x120 | 60x260 | 30x260 |
|---|------------------------------------|---------|---------|--------|--------|
|  | Elegance White Polished Bookmatch | G-4604 | | | |
|  | Statuario White Polished Bookmatch | G-4604 | | | |
|  | Statuario White Polished Mix | G-4598 | G-4598 | G-4598 | |
|  | Statuario White Natural Mix | G-4583 | G-4583 | G-4583 | |
|  | Pietra Grey Polished | G-4595 | G-4595 | G-4595 | |
|  | Pietra Grey Natural | G-4580 | G-4580 | G-4580 | |
|  | St. Vincent Anthracite Polished | G-4592 | G-4592 | G-4592 | |
|  | St. Vincent Anthracite Natural | G-4577 | G-4577 | G-4577 | |
| | | | | | |



slabs

APAVISA

www.apavisaslabs.com

Ctra. Castellón – San Juan de Moró, hm.7.5 - 12130 SAN JUAN DE MORÓ (Castellón) Spain
Tel. +34 964 701 120 - Export Fax +34 964 701 067 - Fax Nacional 964 701 195 - info@apavisa.com



PLEASE RECYCLE WHEN OBSOLETE
POR FAVOR RECICLAR CUANDO QUEDE OBSOLETO
WENN NICHT MEHR AKTUELL, RECYCLN
PER FAVORE RICICLARLO QUANDO VECCHIO
S'IL VOUS PLAÎT, MERCI DE RECYCLER